

# HL-4 SOLID LASUR

## Ürün Tanım,

Alkid reçine esaslı, yağ bazlı, transparan, ipek mat görünümünde vernikli ahap koruyucudur.

## Ürün Özellikleri

Light tiksotropiktir, damlamaz. Her türlü hava korozyonuna ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Tam koruma sağlar. Ahap absür geçirmezlik özelliği kazandırır. Ahap nefes aldırır yapısını sayesinde nem oluşumunu önler. Esnek bir yapıya sahiptir, çatlama ve kırılmalara sebep olmaz. Ahap doğal görünümünü bozmadan, dekoratif, estetik bir görünüm sağlar. Tüm hava korozyonlarına karşı dayanıklıdır.

## Kullanım Alanları

Dış ve iç cephede ahap yüzeylerin tümünde, pergole, kapı, pencere, bahçe mobilyaları, kamerye ve özellikle yalıtım, ahaplar, tekrar boyanarak korunması için güvenle kullanılır. Yumuşak ahaplarda ekstra koruma sağlar.

## Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır. Ham yüzeye uygulama yapılacaksa yüzey empenye için leminden sonra boyanmalıdır. Eski boya, yüzeyler, eski boyalardan arındırılmalı, zımpara yapılmalı, tüm tozlar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

## Uygulama

Kullanmadan önce kutu iyice çalkalanmalı, kutuyu açtıktan sonra ürün homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. HL-4 SOLID LASUR kullanıma hazırdır. Astar kat uygulamasından sonra 1 inceltmeden yüzeye tatbik edilir. Katlar arasında 12 saat beklenmelidir. 2 kat uygulama tavsiye edilir. Sprey tabancası ile uygulama yapılması istendiğinde HL-4 SOLID LASUR %5 oranında JARSEN P 410 sentetik tiner ile inceltilmelidir.

## Uygulama

Ürün kullanıma hazırdır.

## Kullanılan Aletler

Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulama yapılabilir.

## Teknik Özellikler

Görünüm	: Transparan; renk kartelas,
Parlaklık	: İpek mat
Yağ film kalınlığı	: 70- 80 mikron
Kat, madde oranı	: %58- 60
Yoğunluk	: 0,910- 0,950 g/ cm <sup>3</sup>
Viskozite	: Light tiksotropik
Toz kuruma	: 4- 6 saat
lave kat boyaması	: 12 saat

Son kuruma : 24 saat

( Kuruma de erleri 23<sup>0</sup> C ve %60 nem ortam,nda belirlenmi tir. Ortam s,cakl, , ve nem de erine göre de erler farklı,k gösterebilir)

**Tüketim**

Yüze ba l, olarak tek katta 13- 15 m<sup>2</sup>/L

**Depolama Ko ullar,**

Kapal, ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmu ortamlarda muhafaza edilmelidir.

**Tehlike Uyar,lar,**

R10 : Alevlenebilir.

R66 : Sürekli temas, ciltte kurulu a ve çatlamaya sebep olabilir.

**Güvenlik Uyar,lar,**

S2 : Çocuklar,n ula amayaca , yerlerde muhafaza ediniz.

S3/7/9 : Ambalaj, iyice kapalı, , serin, iyi havaland,r,lan yerlerde muhafaza ediniz.

S16 : Tutu turucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.

S 23 : Buhar,n, teneffüs etmeyiniz.

S 24 : Deri ile temas,ndan kaç,n,n,z.

S38 : Havaland,rman,n yetersiz oldu u durumlarda uygun solunum ekipmanlar, kullan,n.

S51 : Sadece iyi havaland,r,lan yerlerde kullan,n,z.

ÇAVU O LUDI T C. VE PAZ. A.

Tel : 0 212 270 30 51; Fax : 0 212 270 30 21

www.raykon.com.tr